

めっき金属と通常金属の硬度()

金属	ブリネル硬度	
	めっき金属	通常金属
鉛	2 ~ 5	7
カドミウム	12 ~ 53	30
亜鉛	40 ~ 50	45
銀	60 ~ 130	40
銅	58 ~ 150	57 ~ 70
鉄	107 ~ 350	-
ニッケル	155 ~ 450	75 ~ 140
コバルト	270 ~ 311	86
クロム	500 ~ 900	-