

## めっき金属と通常金属の硬度( )

金属	焼鈍物	圧延物	鋳造物	めっき皮膜
軟真鍮	60	-	-	-
軟銅	130	-	-	-
銀	25	68	30	61 ~ 79(無光沢)
銀	-	-	-	130 (光沢)
白金	47	97	50	606 ~ 642
パラジウム	48	109	52	387 ~ 435(硬)
パラジウム	-	-	-	190 ~ 196(軟)
ロジウム	101	-	101	594 ~ 641
ニッケル	70 ~ 90	90 ~ 300	70 ~ 90	155 ~ 429
クロム	-	-	91	500 ~ 900

硬度はブリネル硬度