

めっき液の平均電流効率

めっき液	電流効率(%)
酸性銅めっき	95 ~ 99
青化銅めっき	30 ~ 60
青化銀めっき	100
酸性ニッケルめ っき	94 ~ 98
酸性亜鉛めっき	97 ~ 99
青化亜鉛めっき	85 ~ 90
青化カドミウム めっき	85 ~ 90
クロムめっき	12 ~ 16
鉄めっき	90 ~ 95
錫酸ソーダめっき	70 ~ 85
酸性錫めっき	90 ~ 95
鉛めっき	90 ~ 100
コバルトめっき	94 ~ 98
ロジウムめっき	35 ~ 40