

# 各種亜鉛系合金めっきの塩水噴霧結果（膜厚8.0 $\mu\text{m}$ ）

合金めっき		Z n		Z n - F e		Z n - N i				Z n - C o	
後処理 加メ-ト		アルカリ		アルカリ		酸性		アルカリ		酸性	
加メ-ト	加メ-ト	白錆	赤錆	白錆	赤錆	白錆	赤錆	白錆	赤錆	白錆	赤錆
後加熱	種類										
室 温	光沢	24	96	-	-	24	1000	24	1000	24	-
	有色	200	900	500	2000	300	3000	500	2500	120	700
	緑色	200	900	-	-	-	-	600	2500	-	-
	黒色	48	800	600	2000	100	1000	500	2500	100	700
100 ,3H	有色	24	600	500	2000	200	2500	500	2000		
	黒色	24	600	600	2000	72	800	300	1500		
200 ,2H	有色	24	240	24	800	24	1000	24	1200		
	黒色	24	240	24	800	24		24	1000		