

ピロリン酸銅浴の使用条件

成分・項目	濃度・条件
ピロリン酸銅 (g/l)	70 ~ 100
ピロリン酸カリ (g/l)	280 ~ 400
アンモニア水 (ml/l)	1 ~ 3
添加剤	適量
ピロリン酸/銅	6.5 ~ 8
p H	8.4 ~ 9.0
浴温度()	50 ~ 60
電流密度(A/dm ²)	2 ~ 6
かく拌	弱い空気かく拌