

クロメートした亜鉛 - ニッケル合金めっきの

6 価クロムの溶出試験結果

クロメート種	Cr ⁶⁺ (μg/cm ²)
有色クロメート	0.22
黒色クロメート	0.05
黒色クロメート(コーティング処理)	0.07
光沢クロメート	未検出

資料 : TIMF,75 (5) 158 (1996)